

Aplicación de pintura acrílica/acrílica RAL en spray

1. Volumen de suministro

- Bote de spray de pintura acrílica de 1 componente/pintura RAL de 1 componente

2. Bases

- Pintura prémium de color exacto para bases como metal, madera, cerámica, piedra, arcilla, cristal, papel y plásticos que se pueden pintar.
- Temperatura de procesamiento: aprox. 20 °C a 25 °C
- 400 ml son suficientes para aprox. 1,5 – 2,0 m²

3. Procedimiento

1. Agitar fuertemente el bote de spray de pintura durante unos 2 minutos y esperar a que coja la temperatura de la habitación (aprox. entre 20 °C y 25 °C). Se debe escuchar bien la bola mezcladora.
2. Lavar el objeto que se va a pintar y limpiar/desengrasar con decapante de silicona.
3. Proteger las partes que no se van a pintar con cinta adhesiva.
4. Ponerse la mascarilla de pintura y rociar la zona que se va a pintar con una primera capa de pintura.
(ATENCIÓN: para evitar que se produzcan descuelgues de pintura, la primera capa que se aplique no debe ser cubriente)
5. Dejar que la pintura se seque durante 20 minutos.
6. Aplicar una segunda capa fina de pintura. Sin embargo, esta vez se deberá aplicar la pintura de forma que cubra y trabajar de un lado a otro con movimientos uniformes y tranquilos. Procurar que las pasadas de pintura se superpongan aproximadamente en 2/3. La válvula del cabezal de pulverización de chorro ancho puede ajustarse a voluntad.
7. Esperar 24 horas a que la pintura se seque por completo. (El tiempo de secado depende en gran medida de la temperatura del objeto y de la temperatura exterior.)

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.es
+34 912 90 60 20
info@mg-prime.es